



FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM S.A.

FTW WOLBROM®

Parametry fizykomechaniczne gumy okładek taśm z linkami stalowymi i z siatką metalową

Rodzaj taśmy	Taśmy z linkami stalowymi												Taśmy z metalową siatką typu Fleximat				
	Ogólnego przeznaczenia									Trudnozapalne T-ST			Trudnopalne GTP-ST	Ogólnego przeznaczenia Normal Flex			
Norma	PN-EN ISO 15236			PN-85/C-94167			DIN 22131			PN-EN ISO 15236 DIN 22 103		WT 16/97		WT 3/11	WT 24/97		
Wymagania/Klasa gumy	H	D	L	1s	1	2	W	X	Y	K	1	2		1s	1	2	
Wytrzymałość na rozciąganie TS, min (MPa)	24	18	15	25	25	20	18	25	20	20	18	15	17	25	25	20	
Wydłużenie w chwili zerwania E _b , min. (%)	450	400	350	450	450	400	400	450	400	350	400	350	350	450	450	400	
Oporność na przyspieszone starzenie 70°C, 168 h Δ TS%, max. Δ E _b %, max.	-75** -75**	-75** -75**	-75** -75**	-25 -30	-25 -30	-25 -30	-25	-25	-25	-75** -75**			-25 -25	-25 -30	-25 -30	-25 -30	
70°C, 144 h Δ TS %, max. Δ E _b %, max.													-15 -25	-20 -30			
Ścieralność, maks. (mm ³)	120	100	150	100	130	150	90	120	150	150	150	180	175	100	130	150	
Temperatura kruchości (°C), maks.	-40	-60	-40	-40	-40	-30	-60	-40	-30	-30	-40	-30	-30	-40	-40	-30	

* / "s" - obniżona ścieralność w stosunku do klasy 1

** / - wartości mediany nie powinny być niższe niż 75% wartości uzyskanych przed starzeniem

FTW rozpatruje indywidualne zamówienia i życzenia klienta dotyczące wykonania okładek taśm z gumy o innych parametrach

Zapraszamy do współpracy

FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH
WOLBROM S.A.

ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom

www.fttwolbrom.com.pl

Centrala: tel. +48 32 649 71 00

tel./fax +48 32 649 71 01

Dział Handlowy: tel. +48 32 649 71 71-73

e-mail: ftt@fttwolbrom.com.pl