



FTT WOLBROM®

### Oferowane plyty:

- niewulkanizowane
- wulkanizowane
- wulkanizowane z przekładkami tkaninowymi

### Standardowe wymiary płyt wulkanizowanych

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)
1,0; 2,0; 3,0 4,0; 5,0; 6,0 8,0; 10,0	maks. 1300±50	do uzgodnienia
12,0; 15,0; 20,0; 25,0 30,0; 40,0; 50,0; 60,0	1000	1000

Podstawowe tolerancje oraz ilości przekładek zgodnie z WT-31/10. Do grubości 25 mm istnieje możliwość produkcji płyt o większych wymiarach - wg ustaleń z klientem.  
Ciężar 1m<sup>2</sup> płyty: od 1,20 do 1,55 kg na 1 mm grubości, w zależności od rodzaju gumy

### Rodzaje płyt w zależności od własności fizykochemicznych zastosowanej gumy:

- wg WT-31/01

Rodzaj płyty - wymagania	Ogólnego przeznaczenia	Olejo- i benzynoodporne	Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, min.	5	5	5
Twardość, °Sh A	60±5; 65±5 70±5; 80±5	60±5; 80±5	60±5
Wydłużenie w chwili zerwania, % min	200	200	200
Temperatura kruchości, °C, maks.	-30	-30	-30
Odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad wyrażona zmianą masy temp. 20°C, 72h, %	—	—	±2
Odporność na działanie olejów i benzyn wyrażona zmianą masy po działaniu mieszaniny izooktantoulenu, 20°C, 72h, %	—	±30	—
Pozostałe wymagania wg BN-73/6616-14			

- ozonoodporne na bazie EPDM,
- o podwyższonych parametrach fizykochemicznych, według ustaleń z klientem. Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 25,0 MPa,
- ogólnego przeznaczenia miękkie o twardości 30-50 °Sh,
- o zmniejszonej ścieralności, według ustaleń z klientem, do 60 mm<sup>3</sup>,
- mrozooodporne, według ustaleń z klientem, do -60°C,
- odporne na podwyższone temperatury, według ustaleń z klientem, do +120°C do +150°C, lub do +200°C
- o podwyższonej odporności na palenie, według ustaleń z klientem, trudnozapalne lub trudnopalne wg. WT-4/09
- specjalne wg TU 38005 1166-73 oraz WT 005.216-75/IPG,
- wibroizolacyjne, według WT-21/08,
- na przejazdy, według WT-14/08
- do kontaktu z produktami spożywczymi, wg WT-29/02.

Producent rozpatrzy wszelkie zapytania ofertowe dotyczące innego rodzaju płyt: ich konstrukcji, własności gumy itp.

## Zapraszamy do współpracy

FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH  
WOLBROM S.A.

ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom

Centrala:

tel. +48 32 649 71 00

tel./fax +48 32 649 71 01

Dział Handlowy:

tel. +48 32 649 71 71 - 73

E - mail: [ftt@fttwolbrom.com.pl](mailto:ftt@fttwolbrom.com.pl)

[www.fttwolbrom.com.pl](http://www.fttwolbrom.com.pl)